

sarbak



ÜRÜN TEKNİK BROŞÜRÜ

CC771S - CuZn38AsSb-C

ÇİNKOSUZLAŞMA DAYANIMLI (DZR)
SÜREKLİ DÖKÜM KÜLÇE

CC771S - CuZn38AsSb -C

Ürün İsmi	EN Sembol	ASTM		Cu	Zn	Pb	Sb	Sn	Fe	As	Ni	Al	Mn
DZR Alçak Basınç Külçe CC771S	CuZn38AsSb-C	C85566	Min %	62,0	Kalan	-	0,02	-	-	0,02	-	0,45	-
			Max %	65,0	Kalan	0,2	0,05	0,3	0,2	0,04	0,2	0,7	0,1

Diğer elementlerin her biri < 0,02 % 'dir.

Malzeme Özellikleri ve Tipik Uygulamalar

Çinkosuzlaşma dayanımlı külçeler, metalografik yapıları ve korozyon dirençleri dolayısıyla su armatürleri imalatında kullanılır.

Tamamen orjin hammaddeden üretilen DZR külçeleri, mükemmel polisajlanabilirlik özelliğine sahiptir.

Külçeler 1-2 ton arası euro paletlerde sevk edilir.

RoHS II REACH direktiflerine uygundur. 4MS ve UBA malzeme sınırlama grubu: B, D

Müşterilerimizden gelen farklı norm ve alaşım istekleri, ilgili birimlece incelenerek üretimi gerçekleştirilir.

Kullanım Alanları

Genellikle su saatleri ve su armatürleri imalatında kullanılır.

ÜRETİM STANDARTLARIMIZ

EN-1982	Bakır ve bakır alaşımları, ingotlar ve dökümler standarttır.
DIN 50930-6	İçme suyu ile temas eden yerlerde kullanılan pirinç malzemeler standarttır.
UBA List	Almanya Federal Çevre Ajansı'nın yayınladığı içme suyunda kullanılan pirinç malzemelerinin standarttır.
4MS	Fransa, Almanya, Hollanda ve Birleşik Krallığın üye olduğu , içme suyu, ile temas eden malzemelerin ve ürünlerin ulusal onaylarını düzenleyen komite.

Döküm Metodu ve Gösterilişi	Çekme Dayanımı R _m N/mm ² (MPa) Min	0,2 % Akma Dayanımı N/mm ² (MPa) Min	Uzama A (%) Min	Brinell Sertliği (HBW) Min
Sürekli - GC	310	130	5	70

Not: Bu mekanik özellikler döküm parçaları için geçerlidir.

STANDART ÖLÇÜLER - AĞIRLIK

Standart Ölçüler (mm)	Standart Ağırlık (kg)
64x64x380	Ortalama 12



Merkez Ofis

Eđitim Mah. Adım Sok. Orjin İş Merkezi No: 10 -18 Kat: 3 Daire No: 39 - 49 34722
Hasanpaşa / Kadıköy / İstanbul / Türkiye
T: +90 216 414 45 35 pbx | F: +90 216 414 45 40

Fabrika

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Gazi Osman Paşa Mah. 8.Cad. No: 3 59500
Çerkezköy / Tekirdađ / Türkiye
T: +90 282 725 19 60 pbx | F: +90 282 725 19 70