

sarbak



## ÜRÜN TEKNİK BROŞÜRÜ

**CuZn35Al-C**

ÇİNKOSUZLAŞMA DAYANIMLI (DZR)  
SÜREKLİ DÖKÜM KÜLÇE

## CuZn35Al-C

Ürün İsmi	EN Sembol	ASTM		Cu	Zn	Pb	Sn	Fe	As	Al	Mn
DZR Alçak Basınç Külçe CuZn35Al	CuZn35Al-C	C85660	Min %	63,0	Kalan	-	-	-	0,04	0,2	-
			Max %	64,5	Kalan	0,2	0,3	0,3	0,14	0,7	0,1

Diğer elementlerin her biri < 0,02 % 'dir.

## Malzeme Özellikleri ve Tipik Uygulamalar

Çinkosuzlaşma dayanımlı külçeler, metalografik yapıları ve korozyon dirençleri dolayısıyla su armatürleri imalatında kullanılır.

Tamamen orjin hammaddeden üretilen DZR külçeleri, mükemmel polisajlanabilirlik özelliğine sahiptir. Külçeler 1-2 ton arası euro paletlerde sevk edilir.

RoHS II REACH direkti erine uygundur. 4MS ve UBA malzeme sınırlama grubu: B, D

**Müşterilerimizden gelen farklı norm ve alaşım istekleri, ilgili birimlece incelenerek üretimi gerçekleştirilir.**

## Kullanım Alanları

\* Genellikle su saatleri ve su armatürleri imalatında kullanılır.

## ÜRETİM STANDARTLARIMIZ

EN-1982	Bakır ve bakır alaşımları, ingotlar ve dökümler standarttır.
DIN 50930-6	İçme suyu ile temas eden yerlerde kullanılan pirinç malzemeler standarttır.
UBA List	Almanya Federal Çevre Ajansı'nın yayınladığı içme suyunda kullanılan pirinç malzemelerinin standarttır.
4MS	Fransa, Almanya, Hollanda ve Birleşik Krallığın üye olduğu , içme suyu, ile temas eden malzemelerin ve ürünlerin ulusal onaylarını düzenleyen komite.

## STANDART ÖLÇÜLER - AĞIRLIK

Standart Ölçüler (mm)	Standart Ağırlık (kg)
64x64x380	Ortalama 12



**Merkez Ofis**

Eđitim Mah. Adım Sok. Orjin İş Merkezi No: 10 -18 Kat: 3 Daire No: 39 - 49 34722  
Hasanpaşa / Kadıköy / İstanbul / Türkiye  
T: +90 216 414 45 35 pbx | F: +90 216 414 45 40

**Fabrika**

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Gazi Osman Paşa Mah. 8.Cad. No: 3 59500  
Çerkezköy / Tekirdađ / Türkiye  
T: +90 282 725 19 60 pbx | F: +90 282 725 19 70